

Kruszywa naturalne (łamane C 50/10)	Wartość (MG/m³)
drobne 0/2	1,71 ± 0,1
grube 2/5	1,44 ± 0,1
grube 5/11	1,42 ± 0,1
grube 11/16	1,43 ± 0,1
grube 16/22	1,48 ± 0,1
grube 8/16	1,45 ± 0,1

Kruszywa naturalne (łamane C 95/1)	Wartość (MG/m³)
grube 2/5	1,39 ± 0,1
grube 5/11	1,38 ± 0,1

Kruszywa naturalne (niełamane)	Wartość (MG/m³)
drobne 0/2	1,75 ± 0,1
grube 2/8	1,61 ± 0,1
grube 2/16	1,69 ± 0,1

Kruszywa naturalne o uziarnieniu ciągłym (niełamane)	Wartość (MG/m³)
0/5	1,67 ± 0,1
0/16	1,75 ± 0,1

Kruszywa naturalne o uziarnieniu ciągłym (łamane)	Wartość (MG/m³)
0/8	1,53 ± 0,1