

**GĘSTOŚCI NASYPOWE KRUSZYW (w stanie suchym)**  
**produkowanych w SKSM Sp. z o.o.**

<b>Kruszywa naturalne (lamane C 50/10)</b>	<b>Wartość (MG/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Kruszywa naturalne (niełamane)</b>	<b>Wartość (MG/m<sup>3</sup>)</b>
drobne 0/2	1,63 ± 0,1	drobne 0/2	1,82 ± 0,1
grube 2/5	1,43 ± 0,1	grube 2/8	1,59 ± 0,1
grube 5/8	1,42 ± 0,1	grube 2/16	1,69 ± 0,1
grube 5/11	1,42 ± 0,1	grube 16/32	1,55 ± 0,1
grube 8/11	1,43 ± 0,1		
grube 11/16	1,43 ± 0,1	<b>Kruszywa naturalne o ciągłym uziarnieniu (niełamane)</b>	<b>Wartość (MG/m<sup>3</sup>)</b>
grube 16/22	1,49 ± 0,1		
grube 2/8	1,44 ± 0,1	0/5	1,70 ± 0,1
grube 8/16	1,45 ± 0,1	0/8	1,64 ± 0,1
		0/16	1,59 ± 0,1
<b>Kruszywa naturalne (lamane C 95/1)</b>	<b>Wartość (MG/m<sup>3</sup>)</b>	0/31,5	1,81 ± 0,1
grube 2/5	1,38 ± 0,1		
grube 5/8	1,37 ± 0,1	<b>Kruszywa naturalne o ciągłym uziarnieniu (lamane)</b>	<b>Wartość (MG/m<sup>3</sup>)</b>
grube 5/11	1,40 ± 0,1		
grube 8/11	1,40 ± 0,1	0/5	1,52 ± 0,1
grube 11/16	1,41 ± 0,1	0/8	1,59 ± 0,1
grube 16/22	1,44 ± 0,1	0/16	1,58 ± 0,1
grube 2/8	1,40 ± 0,1	0/31,5	1,81 ± 0,1
grube 8/16	1,43 ± 0,1		